Empfohlene Putzsysteme für einschaliges Mauerwerk aus Ziegelsteinen Heluz mit Baustoffen der Gesellschaft Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Kaufmännische und Technische Auskünfte über die Putze sind auf unten angeführten Kontakten erhältlich:

www.weber-terranova.cz

Handelsvertreter:

Roman Hřib

Tel: ++420 606 648 809

roman.hrib@weber-terranova.cz

Technische Beratung:

Petr Müller

Tel: ++420 606 626 848

petr. muller@weber-terranova.cz

Tabelle <u>empfohlener</u> Produkte für einschaliges Mauerwerk:

Mauerwerksaußenseite		**Mauerwerk aus Heluz-Steinen**	**Mauerwerksinnenseite**	
Farbgestaltung	Unterlage	Ziegeltypen	Unterlage	Farbgestaltung
Weber.pas.Silikat oder Weber.Top 204	Weber.dur 137 oder Weber.dur 130	Family 50 Family 44 Family 38	Weber.dur 137 oder Weber.cal 174	Kerapas.IK oder Weber.cal kalkig
Weber.pas Silikat oder Weber.Top 204	Weber.dur 137	STI 49 STI 44 STI 40 STI 38	Weber.dur 137 oder Weber.cal 174	Kerapas.IK oder Weber.cal kalkig
Weber.pas Silikat oder Weber.Top 204	Weber.dur 137 Oder Weber.dur 130	Plus 44 Plus 40	Weber.dur 137 oder Weber.cal 174	Kerapas.IK oder Weber.cal kalkig
Weber.pas Silikat oder Weber.Top 204	Weber.dur 137 Oder Weber.dur 130	*Family 50 2in1* *Family 44 gefüllt mit EPS* *Family 38 Gefüllt mit EPS*	Weber.dur 137 oder Weber.cal 174	Kerapas.IK oder Weber.cal kalkig

Erläuterungen zur Tabelle:

Oberflächenbehandlung im Exterieur

Weber.pas Silikat – durchgefärbter dünnschichtiger Silikatputz mit einer Korngröße 1 bis 3 mm, in pastöser Konsistenz

http://www.weber-terranova.cz/vnejsi-fasady-a-omitky/radce-weber/vyrobky/tenkovrstve-pastovite-omitky/weberpas-silikat

Weber.top 204 – durchgefärbter Strukturputz mit glitzerndem Glimmer, manuelle und maschinelle Applikation, Korngröße 1 bis 3 mm, in gepulverten Konsistenz

http://www.weber-terranova.cz/vnejsi-fasady-a-omitky/radce-weber/vyrobky/tenkovrstve-pastovite-omitky/webertop-204

Neben dieser erlesener Oberflächenbehandlungen (Weber.pas Silikat und Weber.top 204) können wir weiter auch Weber.pas Silikon, Weber.pas Silikon plus, Weber.pas extra clean, Weber.pas top dry, Weber.min, Weber.pral liefern.

Diese edle Putze unterscheiden sich im ihren Design, den Bindemitteln und Gebrauchseigenschaften.

Nähere Auskünfte und Technische Blätter finden Sie auf:

www.weber-terranova.cz

Unterputze Exterieur - Interieur

Weber.dur 137- spezieller einschichtiger Kalkzement-Kernunterputz, für keramisches Mauerwerk mit hohen wärmedämmenden Eigenschaften und niedriger Rohdichte bestimmt, geleichtert mit EPS-Granulat, mit Fasern armiert, Applikation 10 – 20 mm, manueller oder maschineller Bewurf, Anwendung im Exterieur - Interieur

http://www.sg-weber.de/fassade-wand/weber-guide/produkte/mineralische-unterputze/weberdur-137

Weber.dur 137- Kalkzement-Kernunterputz, für keramisches Mauerwerk mit hohen wärmedämmenden Eigenschaften und niedriger Rohdichte bestimmt, geleichtert mit EPS-Flocken, Applikation 10 – 25 mm, manueller oder maschineller Bewurf, Anwendung im Exterieur – Interieur, hoher Elastizitätsmodul

http://www.weber-terranova.cz/vnejsi-fasady-a-omitky/radce-weber/vyrobky/tenkovrstve-pastovite-omitky/weberdur-130

Unterputz Interieur

Weber.cal 174 - **spezieller einschichtiger Kalk-Kernunterputz ohne Zement, auf der Basis des herkömmlich gelöschten 3 Jahre Kalks, für keramisches Mauerwerk mit hohen wärmedämmenden Eigenschaften und niedriger Rohdichte bestimmt, mit Fasern armiert, Applikation 10 – 20 mm, manueller oder maschineller Bewurf, für Interieur in der BIO-Qualität**

http://www.sg-weber.de/fassade-wand/weber-guide/produkte/kalkputze/webercal-174

Oberflächenbehandlungen Interieur

Kerapas IK – mit Wasser lösbarer innerer abtönbarer Anstrich, Attest der Staatssanitätsanstalt, Weißgrad 90%

http://www.weber-terranova.cz/vnitrni-omitky-a-natery/radce-weber/vyrobky/vnitrni-natery/kerapas-ik

Weber.cal kalkig – innerer Kalk-Anstrich aus 3 Jahre altem gelöschten Stückkalk, ein Naturprodukt ohne jedwede Zusatzmitteln

http://www.weber-terranova.cz/sanace-a-hydroizolace/radce-weber/vyrobky/povrchova-uprava-sanacnich-systemu/webercal-vapenný-nater